

Declaration of Performance (DOP)

ProRox LM 930 ALU^{HU}

DOP No: PROLM930ALUHU-02

Issue Date: 01.07.2020

Print Date: 25.04.2022, 7:26 CET


Tento dokument byl vydán na základě osvědčení ES o shodě č. «V2»

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: ProRox LM 930 ALU^{HU}
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle požadavků článku 11 (4) nařízení o společných ustanoveních: Viz štítek výrobku.
- Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi, jak je stanoveno výrobcem: Tepelné izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace (THIBEL).
- Název, registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka a kontaktní adresa výrobce v souladu s požadavkem v článku 11 (5):
ROCKWOOL Hungary Kft., 8300 Tapolca, Keszthelyi út 53, Hungary
- Vhodnost použití, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce jehož mandát se vztahuje na úkoly stanovené v článku 12 (2): není relevantní.
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak jsou stanoveny v nařízení o společných ustanoveních, příloha V: Systémy 1 a 3.
- V případě deklarace stálosti vlastností vztahujících se k stavebnímu výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Materiál vyhotovil notifikovaný certifikační orgán č. 0751, jenž provedl určení typu výrobku, počáteční prohlídku výrobního závodu s řízením výroby a průběžným dozorem, posouzení a hodnocení řízení výroby včetně vydání osvědčení o stálosti vlastností pro reakci na oheň.
Protokoly o zkouškách pro další příslušné deklarované charakteristiky zajistily notifikované zkušební laboratoře č. 0751.
- Deklarované vlastnosti stavebního výrobku:

Základní charakteristiky		Vlastnosti							Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň		A1							EN 14303:2009+A1:2013
Index zvukové pohltivosti		Pohltivost zvuku: NPD							
Tepelný odpor	Tepelná vodivost	T (°C)	50	100	150	200	250	300	
		λ (W/mK)	0,047	0,057	0,069	0,085	0,105	0,130	
		T (°C)	350	400	500	-	-	-	
		λ (W/mK)	0,159	0,193	0,270	-	-	-	
	Tloušťka	Dn 20 mm - 120 mm, Tolerance class T4							
Propustnost vody		Nasákavost: WS1 (≤ 1 kg/m ²)							
Odolnost proti difúzi vodní páry		Ekvivalentní tloušťka difúzní vzduchové vrstvy: NPD							
Pevnost v tlaku		Napětí v tlaku při 10 % stlačení: NPD							
Rychlost uvolňování korozivních látek		Stopová množství rozpustných chloridových iontů: NPD Hodnota pH: NPD							
Uvolňování nebezpečných složek		NPD							
Hoření postupujícím žhnutím		NPD							
Stálost reakce na oheň při stárnutí/ degradaci		NPD							
Stálost tepelného odporu při stárnutí/ degradaci		NPD							
Stálost reakce na oheň při vysoké teplotě		NPD							
Stálost tepelného odporu při vysoké teplotě		Maximální provozní teplota: St(+)500 (= 500 °C)							

Vlastnosti výrobku zjištěné v bodech 1 a 2 se shodují s vlastnostmi deklarovanými v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

 Kiss Nándorné
 Quality assurance and Environmental Manager

Tapolca, 01.07.2020